# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-072370

(43) Date of publication of application: 06.03.1992

(51)Int.CI.

CO9J 5/00

CO9J 7/02 CO9J 7/02

(21)Application number: 02-183890

(71)Applicant: SAKAI ISAO

(22)Date of filing:

13.07.1990


(72)Inventor: SAKAI ISAO

# (54) METHOD FOR BONDING SHEET, HEAT BONDED SHEET AND TAPE HOLDER

### (57)Abstract:

PURPOSE: To readily carry out bonding of adherends such as floors to flooring materials or walls to wall covering materials by preheating a heat bonding sheet having a thermoplastic adhesive layer producing tackiness at a specific temperature or above and then sandwiching the sheet between opposite faces of both the adherends.

CONSTITUTION: A heat bonding sheet 1 prepared by forming coating layers 3 of a thermoplastic adhesive producing tackiness by heating at  $\geq$  60° C without any tackiness at ambient temperature on both surfaces of a core material 2 such as Japanese paper or nonwoven fabric is preheated at  $\geq$ 60° C by a heating means to produce the tackiness in the aforementioned coating layers 3. The heat bonding sheet is then sandwiched between opposite faces of two adherends to bond both. Thereby, bonding of the adherends is readily carried out without peeling after tacking.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## 19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-72370

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月6日

C 09 J 5/00 7/02 JGT JKP JLE

6770-4 J 6770-4 J 6770-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全6頁)

図発明の名称

シート接着方法、加熱接着シート、並びにテープホルダ

②特 願 平2-183890

❷出 願 平2(1990)7月13日

⑫発 明 者 境

功 東京都杉並区西荻南1丁目2番11号

勿出 願 人 境

功 東京都杉並区西荻南1丁目2番11号

個代 理 人 弁理士 高木 八次

## 明細書

#### 1. 発明の名称

シート接着方法、加熱接着シート、

並びにテープホルダ

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 室温では硬化しており、60℃以上の温度に加熱されると粘着性の生ずる熱可塑性接着剤層が、芯材の両面に形成された加熱接着シートを、あらかじめ加熱して粘着性を付与した後、該加熱接着シートを2つの両被着物の対面間に挟設して双方を接着することを特徴とするシート接着方法。
- (2) 前記熱可塑性粘着剤層は、主成分がディレイドタック接着剤であることを特徴とする第1項記載のシート接着方法。
- (3) 室温では硬化しており、60℃以上の温度に 加熱されると粘着性の生ずる熱可塑性接着剤層を 芯材の表面に形成したことを特徴とする加熱接着 シート。
- (4) 前記熱可塑性接着剤層がディレイドタック接着剤を主成分として形成されていることを特徴

とする第3項記載の加熱接着シート。

- (5) 前記熱可塑性接着剤層が芯材の表裏両面に 形成されていることを特徴とする第 3 項記載の加熱接着シート。
- (6) テープ支持台上に丸巻き接着テープを回転 自在に支持する軸支部を具備し、かつ接着テープ を60℃以上の熱源で加熱可能なヒータを装備した ことを特徴とするテープホルダ。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

この発明は壁紙を壁に粘着するとか、樹脂板等を床面に接着するための接着シートを用いたシート接着方法と、該方法に使用する加熱接着シート並びに接着テープを加熱することのできるテープホルダに関する。

#### 〔従来の技術〕

従来、例えば壁紙を壁に貼着する場合、或いは 樹脂板等を床面に接着する場合に、接着剤を使用 することは古くから周知の事実である。これに代 って樹脂テープの両面に粘着剤層を形成した両面 粘着テーブが、それらの接着工法に使用されてい る。

[発明が解決しようとする課題]

従来の両面粘着テープは粘着剤層が室温 (15 ℃~26℃) で粘着性を有しているため、室温において目的外物体に接着しないように、粘着剤層を配性型紙を貼着している。テープの使用に当っては、この離型紙を剥離させて、例えば床面に両面粘着テープを貼着させ、その上にジュータンや樹脂シート等を敷設して粘着させている。

ところが前述のように粘着剤層は室温で粘着性 を有していることと、離型紙を貼着していたこと から接着性が悪く、例えば部屋の隅等でジュータ ンの端縁部がまくれ上がる等の難点があった。

また壁に壁紙を両面粘着テープで貼着した場合、 気温の上昇に伴ない粘着剤層が柔化して壁紙の重 量に耐えられずに剥離するという難点があった。

この発明はこれら実情に鑑みて、 離型紙を必要 とせず、接着強度の高いシート接着方法及びその 方法に使用される加熱接着シート、並びにテープ

上記のように構成されたこの発明は次のような 作用を有している。

- (2) 加熱接着シートは芯材の片面もしくは両面 に形成されている、60℃以上の加熱によって粘着 性の生ずる熱可塑性接着剤屋が、60℃以下の常温 では粘着性がなく接着作用がない。.

しかし、60℃以上に適宜な加熱手段で加熱されると熱可塑性接着剤層に粘着性が生ずるので、被 着物を接着させることができ、かつ経時的に熱可 ホルダを提供することを目的として開発されたものである。

〔課題を解決するための手段〕

この発明は、前記課題を解決するために次のような技術的な手段を講じた。

- (1) 芯材の両面に、室温では粘着性がなく60℃以上の加熱によって粘着性が生ずる熱可塑性接着 剤の塗着層を形成した加熱接着シートを、あらか じめ60℃以上の加熱手段で加熱して熱可塑性接着 剤塗着層に粘着性を生成させて後、該加熱接着シ ートを両被着物の対面間に挟設して接着するシー ト接着方法。
- (2) 室温では硬化しており60℃以上の加熱によって粘着性の生する熱可塑性接着剤層を芯材の表面に形成した加熱接着シート。
- (3) テープ支持台上に丸巻き接着テープを回転 自在に支持する軸支部を具備し、かつ接着テープ を60℃以上の熱源で加熱可能なヒータを装備した テープホルダ。

[作用]

塑性接着剤層が室温まで下れば、熱可塑性接着剤 層の粘着性が失われて硬化するので、粘着させた 状態で完全に接着させることができる。

(3) テープホルダは、前記(2) 項に記載された 加熱接着シートをテープ状とし、丸巻きとした状態で回転自在に保持することができる。しかして ヒータ部分に接着テープを通過させることにで て接着テープを60℃以上に加熱することがでさる。 それによって接着テープの加熱された部分は 整性接着削層に接着性が生ずるため、切断して 知知の方法に使用して被着物を容易に接着させることができる。

(実施例)

以下のこの発明の実施例を図面に基づいて説明 する、第1図は加熱シートの第1実施例を示す斜 視図で、第2図は第2実施例を示す加熱接着シー トの断面図である。

第1図において、加熱接着シート1は芯材2の 下表面に60℃以上の加熱をすることによって粘着 性が生ずる熱可塑性接着利層3が塗着により形成 されている.

前記芯材 2 は、シート状で目的に合う素材なら何でもよく、例えば、和紙、洋紙、樹脂フイルム、セロファン、織物、編物、皮革、不載布等その使用目的によって素材が選択される。この実施例においては壁張用のために和紙を用いて表面に模様4を形成した。

60℃以上の加熱によって粘着性が生ずる熱可塑性接着剤も、材質は特定されず、本質的には何でもよい。

一般に、芯材に塗着し乾燥後、60℃以上の熱で加熱したとき粘着性が生ずる熱可塑性接着剤をディレイドタック接着剤(delayed-tack)という。この原理は、ベース樹脂エマルジョンの中に結晶性の固体可塑剤を分散させてある液状のものででは、ではない。これを固体可塑剤を溶融するに足る60℃以上の熱で加熱すると固体可塑剤が溶融された後いで、お着性が生ずる。これが常温により冷却された後

二安息香酸エチレングリコール70三安息香酸トリメチロールエタン73四安息香酸ペンタエリトリット95八酢酸スクロース89クエン酸トリシクロヘキシル57N-シク Dヘキシル - D- トリエンスルキンアミド86を挙げることができる。

前記60℃以上の温度で粘着性が生ずる熱可塑性 接着剤の配合例として、例えば

漁度 50% のポリ酢酸 ビニルエマルジョン 100部 フタル酸ジシクロヘキシル 50部 を混練する。

これを芯材 2 の表面にローラ印刷手法にて塗付して熱可塑性接着刑局 3 を形成して 低温乾燥させると、該接着刑層 3 は手を触れても粘着性がない。従って、加熱接着シート 1 をテープ状に截断して 丸巻きとし、或いは短冊状に截断して 箱入りとして販売することができる。

使用に当っては、60℃以上の熱源を有する加熱 器、例えばヘヤドライヤ、違赤外線ランプ、アイ も長期間にわたって接着性を持続する。

主なベース樹脂としては、

- (1) 濃度50% のポリ酢酸ビニルエマルジョン、
- (2) アクリル系樹脂(アクリロニトリルースチレン)系エマルジヨン、
- (3) インデン樹脂系、
- (4) E V A エマルジョン (エチレン・サク酸ビニル 共重合体)
- (5) エチレン-アクリル酸エステル共重合体エマルジョン、
- (6) スチレン誘導体系エマルジョン、 等を挙げることができる。

また主な固体可塑剤としては、

名	称	融点。	C
フタル酸	ジフェニル	6	8 6
フタル酸	ジヘキシル	6	5 5
フタル酸	ジシクロヘキシル	63~ E	3 5
フタル酸	ジヒドロアビエチル	6	5 5
イソフタ	ル酸ジメチル	66~6	; 7
安息香酸	スクロース	9	8

ロン等によって容易に加熱することができる。雰囲気 200℃位(接着剤暦の表面温度80℃~85℃)なら3~4秒で接着剤層3は粘着性が生ずるので、施工性にもすぐれている。第1図に示す加熱接着シート1は模様4部分を表面にして壁面に当て、上から加熱されたアイロンを当圧させて壁面に接着させたところ、容易に接着することができた。

第2図は加熱接着シートの第2実施例を示している。この加熱接着シート1(セロファンシート)は芯材2の両面に60℃以上の加熱によって粘着性の生成する熱可塑性接着剤層3.3 が形成されている。この加熱接着シート1を前記したように加熱し、第3図に示すように床面5に配置し、上に倒脂製床張材6を重置加圧すると、接着される。この方法において、床面5を壁面に代え、床張材6を壁張材に代えても接着効果は同じである。

また第4図に示すように、包装用箱(木箱、段ボール箱) 7の上面に加熱接着シート1.1 を帯状に接着してその上に別の包装用箱を重置すれば、上下の箱を互いに接着させることができる。これ

によって電機製品等の包装用箱をパレット上に重 積してパレットごとトレーラー等に積載して運搬 する場合、パレット上の包装用箱が荷崩れするこ とを防止することができる。

しかし、積層された包装用箱を個別に分別した いときは、横方向から強い力をかければ包装用箱 に損傷を与えることなく分離させることができる。 これはディレイドタック接着剤の特性でもある。

この両面加熱接着シート 1 に好ましい熱可塑性 接着剤の組成としては、例えば次のようなものを 挙げることができる。

(1)	アクリロニトリルースチレン (35:65)	45重量部
	アビエス油	15重量部
	フタル酸ジシクロヘキシル	40重量部
	水	150重量部
	分散剤(アミン)	7重量部
(2)	インデン樹脂	43重量部
	エチルセルロース	12重量部
	フタル酸ジフエニル	45重量部
	アミン分散剤・	7重量部

断熱材8Gがコイルヒータ8Dとの間に介在されており、また支持台8Aには前記一対の支持板8C,8Cの 長手方向の両端面と対向状に案内輪8H,8H …が軸 着されている。なお図中符号8Jはカッタである。

前記ヒータ 8 Dはコイルヒータに限らずファンヒータや加熱ローラ式或いは選赤外級ランプヒータでもよい。

前記案内輪8H…は粘着防止のために、例えばポ

水 170重量部

ただし、この配合に限定されるものではない。 第5図はテープホルダの正面図で第6図は関面 図である。

テープホルダ 8 は、正面略三角形の支持台 8 A の 上縁部に、正面方向へ直交状に管状の軸支部 8 B が 突設されている。該軸支部 8 B にはネジ式の止具 8 K が着脱自在に嵌着されていて、前記軸支部 8 B に前 述した加熱接着シートをテープ状に截断して管状 芯体 9 A に丸巻きとした接着テープ 9 を回転自在に 嵌装して止具 8 K によって接着テープ 9 の脱出が防止されている。

前記支持台8Aの下部には、上下に平行な一対の 支持板8C,8C が正面において横長に突設されてい る。該一対の支持板8C,8C の各対向面にはコイル ヒータ8D,8D がそぞれ配設され、該コイルヒータ 8D,8D の一端部は下部支持板8Cに絶縁状に配設さ れたコード8Eを介して差込みプラグ8Fに接続され ている。

前記一対の支持板 8C,8C はそれぞれ絶縁並びに

リプロピレン系樹脂、ポリメチルベルテン系樹脂 等剥離性にすぐれた素材で作ることが好ましい。 また外表面をシリコン層としてもよい。

上記構成から成るこのテープホルダは、表面に ディレイドタック接着剤層を形成した接着テープ を瞬間的に加熱して粘着性を付与することができ ス

〔発明の効果〕

以上説明したように、この発明は次のようなす ぐれた効果を有している。

- (1) 室温では粘着性がなく、60℃以上の熱で加熱されると粘着性が生成される熱可塑性接着剤層を芯材表面に形成した加熱接着シートは、常温におお着性がないが、60℃に上に加熱されると粘着性が生成されるため、床にがない、投着後も剥離されるという欠点がない。
  - (2) 加熱接着シートは常温では粘着性がないの

# 特開平4-72370 (5)

でベタつき防止のための駐型紙が必要なくなり、 ヘアドライヤ等で簡単に加熱して接着させること ができる。

- (3) 芯材の両面にディレイドタック接着剤層を 形成した加熱接着シートにおいては60℃以上の熱 で加熱するだけで包装用箱の積層間を接着させる ことができ、包装用箱を損傷させることなく容易 に分別させることができる。
- (4) ヒータを具備するテープホルダは加熱接着 テープに60℃以上の加熱を容易にすることができる。


# 4. 図面の簡単な説明

図面はこの発明に係り、第1 図は第1 実施例を示す加熱接着シートの斜視図、第2 図は第2 実施例を示す加熱接着シートの断面図、第3 図は被接着物を加熱接着シートで接着する方法を示す加熱接着シートの断面図、第4 図は加熱接着シートで 包装用箱を接着する方法を示す箱の斜視図、第5 図はテープホルダの正面図、第6 図はテープホルダの側面図である。


1 … 加熱接着シート、	2 … 芯材、
3 … 熱可塑性接着剂層、	4 … 模様、
5 … 床面、	6 … 床張村、
7 … 包装用箱、	8 …テーアホルダ、
8A… 支持台、	88… 軸支部、
8C… 支持 板、	80… ヒータ、
8[…コード、	8F… アラグ、
8G··· 絶縁断熱材、	8 H ··· 案内輪、
8J…カッタ、	8 K… 止具、
9 … 接着テープ、	9A…卷芯。

特許出願人 境 功代理人 弁理士 高木八次子


# 第 1 図



第2図



第 4 図



第6図



